

手軽に塗れる 重防食塗料 黒ジंकプライマー

黒ジंकプライマーは、特殊エポキシ樹脂をバインダーとし、亜鉛末と特殊処理を施した黒顔料を配合した一液型有機ジंकリッチプライマーです。

塗料は乾燥性に優れ、得られた塗膜は電気化学的防食効果に基く防錆力と、優れた付着力、物理的強度を有しています。

【特長】

- 一液型（亜鉛末既調合型）で取り扱いが便利です。
- 電気防食と被覆防食の相乗作用による優れた防錆力があります。
- 塗膜の物理的強度が優れています。
- 亜鉛末の沈降が少ないので作業性が良い。（再分散性が優れている）
- ほとんどの上塗り塗料が塗装できます。
- 黒色仕上げができます。

【用途】

- 陸上構造物（各種タンク外面、各種配管等）の補修
- 車輛の下部部品、ばね、ボディ、ドア枠などの溶接部等の補修
- 工場建屋、住宅の鉄骨、施設の補修
- マンホールの枠、蓋等の補修
- 亜鉛メッキ材の溶接加工後の補修
- 家庭用の門扉、フェンス、ベランダなど屋外のさびやすい個所の補修。



シントーファミリー株式会社

本社 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目17番20号 Tel. 03-5155-3770
大阪 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町6丁目10番73号 Tel. 06-6421-1418

【使用方法】

- 素地調整については、さび落とし、脱脂を十分に行ってください。
- 使用前に必ず容器を振って、ビー玉の音がしても、さらに20～30回上下に振り、十分に攪拌して下さい。(亜鉛末は非常に重いので、塗料の混合を十分に行ってください)
- 塗装前に、不用の紙、又は板などに試し吹きしてから塗装して下さい。
- 塗装は、塗装面と噴出口との間を15～30cm離してスプレーして下さい。
- 使用後は、缶を逆さにしてノズルを3～5秒間押し、クリーニングしてから保管して下さい。

【乾燥時間-塗り面積】

項目	性能	項目	性能
指触乾燥(20℃)	15～20分	塗り重ね時間	6時間以上
半硬化乾燥	1～2時間	塗り面積	約1.0～1.3㎡ (2回塗り)
完全硬化	6時間		

【塗膜性能】

項目	塗膜性能
カラー	ブラック
ゴバン目試験	100/100
耐衝撃性	1/2 "X500gX50cm
耐屈曲性	φ6mm合格
耐水性	1ヶ月 異常なし(水道水)
耐塩水性	3週間 異常なし(3%NaCl)
耐塩水噴霧性	300時間 異常なし(5%NaCl)
耐候性	6ヶ月 異常なし(屋外曝露)
耐ガソリン性	1ヶ月 異常なし(レギュラーガソリン)
耐油性	1ヵ年 異常なし(2号白灯油)
備考	試験片 0.8×70×150mm 磨軟鋼板 塗装 30μm(Dry) 室温7日間乾燥

【安全衛生】

- ☆危険物分類 : 第4類第2石油類、危険等級Ⅲ
- ☆有機則 : 第2種有機溶剤等
- ☆高压ガス : 可燃ガス ジメチルエーテル
- ☆容量 : 300ml

お問い合わせ先
