

高級ステインペイント

屋外木部羽目板用

<特徴>

- 塗りやすく乾きが速い
- 塗膜は強靱で耐候性・耐久性抜群
- 肉持感がよい、6分ツヤありに仕上がります
- 鉛・クロムを含まない

<用途>

- 羽目板・下見板・窓枠・戸袋・雨戸・板べい・木戸その他木部建物外板に

<特性>

- 乾燥時間 約5時間(気温20℃)
塗り重ねは10時間以上乾燥させてから2回目を塗って下さい
- 色
チョコレート・カーキ・ライトカーキ・オーカ・ダークマホガニー
- 容量と塗り面積(2回塗り)

0.7L	約6㎡
3L	約26㎡
14L	約120㎡

<塗り方>

- ① 塗装には天気の良い日を選び、用具の準備もお忘れなく。
- ② 塗装面の汚れ、ゴミ、ホコリ、水分、カビ、ケバ立ちなどを取り、特に剥がれかかった古い塗膜は金ペラ、サンドペーパーなどで十分取り除いて下さい。
- ③ 塗る必要のないところは、あらかじめ古新聞やマスキングテープでカバーして下さい。
- ④ 塗料は使用前に十分攪拌して下さい。
- ⑤ はじめに塗りにくいコーナーなどを、筋かいバケで塗り、次いで広い面は平バケで塗りましょう。
- ⑥ 塗料は一度に厚塗りせず、薄くのばし丁寧に塗りましょう。
- ⑦ 塗膜をよく乾燥させてから、さらに1回以上重ね塗りして下さい。
- ⑧ 塗りにくい場合は、ペイントうすめ液又は合成ボイル油で5～10%うすめて塗って下さい。塗装中、刷毛が重く塗りにくくなった時は、さらに少しずつうすめて使って下さい。


<注意事項>

- 乾燥時間と塗り面積は、塗る材質、塗り方、色などによって異なります。
- 湿気のある木部の塗る面は十分乾燥してから塗って下さい。乾燥が遅れたり、均一な仕上がり面にならないことがあります。
- 節などのヤニは、セラックニスを塗って止めて下さい。
- 使用した後の残りの塗料は、フタをしっかりと閉め密封後、缶を逆さまにし、すぐ元にもどし正立状態で保管して下さい。

<色相>



チョコレート




カーキ



ライトカーキ



オーカ



ダークマホガニー

※実際に塗られた色は、塗る材質、塗り方等によって、色見本と多少異なる事があります。

シントーファミリー株式会社

本 社	〒169-0015 東京都新宿区西早稲田3-17-20	TEL:03-5155-3770
大 阪	〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町6-10-73	TEL:06-6421-1418
名古屋	〒457-8711 愛知県名古屋市南区元塩町4-14-1	TEL:052-619-4533
広 島	〒732-0055 広島県広島市東区蟹屋町15-3	TEL:082-264-6833