

超速乾リンサンデラストHB

鉛・クロムフリーさび止めペイント

さわやかな環境の提案



神東塗料



シントーファミリー

鉛・クロムを含まない環境対応形塗料です。
速乾・厚膜・省工程を可能にした、
さび止めペイントです。
少量使用に便利な小缶の4k gです。

特 長

- 省工程塗装が可能で、スプレー塗装で70 μ m/1回塗りが可能です。
- はけ・ローラー塗り・エアレススプレーでの使用に対応しています。

※本品はJIS-K-5674規格品ではございません

用 途

- 一般建築物、鉄鋼構造物の補修用

使用方法

- 缶を開け、十分にかきまぜ均一にし、うすめ液は塗料用シンナーをご使用ください。
- 希釈率は、はけ塗り5～10%、エアレススプレー5～10%です。
- 塗装前に被塗面の油脂類、ごみ、さび等の不純物は完全に除去してください。
- 気温5℃以下、湿度85%以上での塗装は避けてください。また、没水部での使用は避けてください。

上塗塗料として 【推奨】

- 油性塗料は、SPペイント（合成樹脂調合ペイント）
容量：2L、0.7L、1/5L
- 水性塗料は、水性つや有りキング（アクリルシリコン樹脂塗料）
容量：1.6L、0.7L、1/5L （4K、16K 調色可能）

安全衛生

色 相	赤さび色・N7 グレー
危険物分類	第4類 第2石油類
有機 則	第2種有機溶剤等



標準塗装仕様

新設塗装Ⅰ

工 程	塗料名	標準塗膜 (μm)	塗装方法	標準使用量 (g/m ²)	塗装間隔	塗装区分
素地調整	I S O S a 2 1/2 以上（1種ケレン） I S O S t 3 以上（2種ケレン）				4時間以内	工場
下塗 1回目	超速乾リンサンデラストHB	35	はけ エアレス	140 170	1日～ 10日	
下塗 2回目	超速乾リンサンデラストHB	35	はけ エアレス	140 170	1日～ 6ヶ月	
中塗	SPペイント	25	はけ エアレス	110 140	16時間 以上～	
	水性つやありキング	30	はけ エアレス	120 150		
上塗	SPペイント	25	はけ エアレス	110 140	—	現地
	水性つやありキング	30	はけ エアレス	120 150		

新設塗装Ⅱ (省工程形塗装システム)

工 程	塗料名	標準塗膜 (μ m)	塗装方法	標準使用量 (g /m ²)	塗装間隔	塗装区分
素地調整	I S O S a2 1/2 以上（1種ケレン） I S O S t 3以上（2種ケレン）				4時間以内	工場
下塗	超速乾リンサンデラストHB	70	エアレス	310	1 日～ 1 0 日	
中塗	SPペイント	25	エアレス	140	16 時間 以上～	
	水性つやありキング	30		150		
上塗	SPペイント	25	エアレス	140	—	
	水性つやありキング	30		150		

総発売元  シントーファミリー株式会社

本社 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目17番20号 TEL 03-5155-3770

大阪 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町6丁目10番73号 TEL 06-6421-1418