

環境対応型防錆スプレー プライマー-5674ZERO

環境対応型防錆スプレー『プライマー5674ZERO』は、特殊変性アルキド樹脂をビヒクルとした鉛・クロムを含まない特化則に対応した商品です。
一般環境での防食性に優れ、建築、鉄骨、パイプ外面などに幅広く、ご使用いただけるタッチアップスプレーです。

【特長】

- 本品はJ I S - K - 5 6 7 4 認定塗料をエアゾール化した商品です。
- 特定化学物質障害予防規則に該当しません。
- 建築基準法対応塗料F☆☆☆☆です。
- 各種鋼板との密着性及び防錆力に優れています。
- 鉛やクロムなどの有害重金属を含みません。
- 超速乾性であるため、作業性に優れています。
(指触乾燥 15分 半硬化乾燥 30分)
- エアゾールタイプですので取り扱いが便利です。

【用途】

一般建築物、鉄鋼構造物、器具、建築工事ボルト部のタッチアップ等に

【使用方法】

- ①塗る面のゴミ、油分、さび等を十分に除去してください。
- ②容器を上下に30回以上振り、十分に攪拌してください。
- ③塗装する時、塗る面と噴出口との間は、15～30cmの間隔を取って下さい。
- ④使用後は、噴出口がつかまらないように容器をさかさまにして2秒くらい空吹きしてクリーニングして下さい。

【色】

赤さび
N5 グレー近似
N6 グレー近似

【塗り面積】

1.6～2.2㎡ (1回塗)

【安全衛生】

- ☆危険物分類 : 第4類第2石油類、危険等級Ⅲ
- ☆有機則 : 第2種有機溶剤等
- ☆高压ガス : DME
- ☆容量 : 420ml

(社) 日本塗料工業会登録 http://www.toryo.or.jp	
登録番号	S06046
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆



【JANコード】

赤さび : 4 9 5 5 4 7 3 2 6 1 2 8 0
N5グレー近似 : 4 9 5 5 4 7 3 2 6 1 2 6 6
N6グレー近似 : 4 9 5 5 4 7 3 2 6 1 2 7 3

【組成】

特殊変性アルキド樹脂ワニス	8.5
防錆顔料・着色顔料・体質顔料	30.5
添加剤	1.0
溶剤	22.0
噴射剤(DME)	38.0
	100.0

【塗膜性能】

項 目		結 果	試 験 方 法
乾燥性	20℃	指触	15分
		半硬化	30分
		硬化	2時間
硬度		HB	鉛筆硬度 (三菱ユニ)
付着性		100/100	1mm間隔ゴバン目、セロハンテープ剥離
耐屈曲性		◎	直径6mm、180°折り曲げ
耐エリクセン		◎	6mm押し出し
耐衝撃性		◎	デュポン式、φ1/2、300g、30cm
耐水性		◎	水道水(常温)に7日間浸漬
耐サイクル腐食性		◎	サイクル腐食試験36サイクル
耐寒性		◎	-20℃、50時間後の物理性能

【取り扱い上の注意】

- 有機溶剤が含まれていますので塗装中、乾燥中ともに換気を良くして下さい。
- 火気のある所では塗らないで下さい。
- 取り扱い中は、必要に応じてマスク、手袋、メガネ等の保護具を着用し、できるだけ皮膚に触れないようにして下さい。
- 塗料を吹き付ける時は人や物にかからないようにして下さい。
- 塗り面積は、塗り方、塗る面の状態によってかなり差があります。
- 温度40℃以上のところに保管しないで下さい。
- 使用するときは、攪拌球の音がしてから約30秒以上容器を振り動かして混ぜ使用時も時々振り動かして下さい。
- 逆さまでは塗装できません
- 子供の手が届かないところに保管し、誤飲、誤食しないように注意すること。

シントーファミリー株式会社

本社 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目17番20号 Tel. 03-5155-3770
大阪 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町6丁目10番73号 Tel. 06-6421-1418